ELASTOSIL® FLR 3905/60 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، موصلات LSR، موانع التسرب المقولبة للسيارات والنقل، الأجزاء المقولبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، السيارات، الأجزاء المقولبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، تقني، تجهيز البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة البنزين مقاوم للشحوم تشوه دائم بالضغط منخفض مقاوم للزيت	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تحت غطاء محرك السيارة	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن قولبة الحقن السائل (LIM)	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة	1.27 g/cm³	-	ISO 1183
اللزوجة	1200 Pa·s	-	DIN 53019
صلابة شور	60	-	DIN 53505
قوة الشد	5.00 MPa	725.19 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	300 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	18 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	19.0 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.