ELASTOSIL® LR 3003/20 TR A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، أجزاء مصبوبة بـ LSR، ملامسة للأغذية، أجزاء مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، فني، أجزاء مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، سيارات، أختام مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، مخمدات اهتزاز لتجهيز البلاستيك والمطاط، سيارات ونقل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تحت غطاء محرك السيارة	-	-
	حشيات	-	-
	أغشية	-	-
	أختام	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-
	قولبة الحقن السائل (LIM)	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.08 g/cm³	-	ISO 1183
اللزوجة	180 Pa·s	-	DIN 53019
صلابة شور	20	-	DIN 53505
قوة الشد	8.00 MPa	1160.3 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	860 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	18 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	26.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	45 %	-	DIN 53512
القوة الكهربائية	23 kV/mm	-	DIN IEC 243
المقاومة الحجمية	5.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93
عامل التبديد	2.0E-4	-	DIN VDE 0303

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.