ELASTOSIL® LR 3015/70 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، أختام مصبوبة بـ LSR، أجزاء مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، سيارات، أجزاء مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للشحوم تشوه دائم بالضغط منخفض مقاوم للزيت	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تحت غطاء محرك السيارة حشيات أختام	- - - -	- - - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن قولبة الحقن السائل (LIM)	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	بيج	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة	1.34 g/cm³	-	ISO 1183
اللزوجة	600 Pa·s	-	DIN 53019
صلابة شور	70	-	DIN 53505
قوة الشد	6.00 MPa	870.23 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	280 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	16 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	18.0 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.