ELASTOSIL® LR 3040/30 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، أجزاء مصبوبة بـ LSR، سيارات، أجزاء مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، ملامسة للأغذية، أجزاء مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تحت غطاء محرك السيارة	-	-
	حشيات	-	-
	أغشية	-	-
	اللهايات	-	-
	أختام	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-
	قولبة الحقن السائل (LIM)	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
اللزوجة	200 Pa·s	-	DIN 53019
صلابة شور	31	-	DIN 53505
قوة الشد	8.80 MPa	1276.33 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	710 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	18 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق		- 13.0 kN/m 35.0 kN/m	- ISO 34 ASTM D624B
مرونة الارتداد	57 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.