# ELASTOSIL® LR 3040/60 A/B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Wacker Chemie AG | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مطاط السيليكون، أجزاء مصبوبة بـ LSR، سيارات، أجزاء مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، ملامسة للأغذية، أجزاء مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | معالجة سريعة | - | - |
| | مقبول لملامسة الأغذية | - | - |
| | مقاومة تمزق جيدة | - | - |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات | - | - |
| | تحت غطاء محرك السيارة | - | - |
| | حشيات | - | - |
| | أغشية | - | - |
| | اللهايات | - | - |
| | أختام | - | - |
| | صمامات/أجزاء الصمام | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |
| | قولبة الحقن السائل (LIM) | - | - |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **اللون** | شفاف/شبه شفاف | - | - |
| **الكثافة** | 1.13 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **اللزوجة** | 560 Pa·s | - | DIN 53019 |
| **صلابة شور** | 60 | - | DIN 53505 |
| **قوة الشد** | 8.60 MPa | 1247.33 psi | DIN 53504 |
| **استطالة الشد عند الكسر** | 350 % | - | DIN 53504 |
| **مجموعة الضغط** | 22 % | - | DIN ISO 815-B |
| **قوة التمزق** | | -<br>- | -<br>ISO 34 |
| | 11.0 kN/m<br>36.0 kN/m | -<br>- | ASTM D624B |
| **مرونة الارتداد** | 69 % | - | DIN 53512 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.