# ELASTOSIL® LR 3066/70 A/B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Wacker Chemie AG | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مطاط السيليكون، الأجزاء المقولبة LSR، ملامسة الأغذية، تجهيز البلاستيك والمطاط

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقبول لملامسة الأغذية | - | - |
| **الاستخدامات** | حشيات<br>أختام | -<br>- | -<br>- |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن<br>قولبة الحقن السائل (LIM) | -<br>- | -<br>- |

### أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللون** | شفاف/شبه شفاف | - | - |
| **الكثافة** | 1.13 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **اللزوجة** | 1100 Pa·s | - | DIN 53019 |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| صلابة شور | 70 | - | DIN 53505 |
| قوة الشد | 7.90 MPa | 1145.8 psi | DIN 53504 |
| استطالة الشد عند الكسر | 270 % | - | DIN 53504 |
| مجموعة الضغط | 17 % | - | DIN ISO 815-B |
| قوة التمزق | 21.0 kN/m | - | ASTM D624B |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.