ELASTOSIL® LR 3070/20 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، ممتصات الاهتزاز LSR، موانع التسرب المقولبة للسيارات والنقل، الأجزاء المقولبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، السيارات، الأجزاء المقولبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، التقنية، تجهيز البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	حشيات تشكيل فوقي أختام	- - -	- - -
طريقة المعالجة	البثق المشترك قولبة بالحقن قولبة الحقن السائل (LIM)	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.08 g/cm³	-	ISO 1183

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	140 Pa·s	-	DIN 53019
صلابة شور	20	-	DIN 53505
قوة الشد	6.30 MPa	913.74 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	780 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	47 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	17.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	50 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.