ELASTOSIL® LR 3071/40 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، الأجزاء المقولبة LSR، ملامسة الأغذية، تجهيز البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
الاستخدامات	حشيات تشكيل فوقي أختام	- - -	- - -
طريقة المعالجة	البثق المشترك قولبة بالحقن قولبة الحقن السائل (LIM)	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.11 g/cm³	-	ISO 1183

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	930 Pa·s	-	DIN 53019
صلابة شور	39	-	DIN 53505
قوة الشد	7.60 MPa	1102.29 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	610 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	40 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	21.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	60 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.