ELASTOSIL® LR 3153 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، خيام LSR، طلاء المنسوجات التقنية للأقمشة والمنسوجات، المنسوجات التقنية، المنسوجات التقنية، المنسوجات المعمارية، الربط لـ HTV، بكرات موصلة كهربائياً لتجهيز البلاستيك والمطاط، بكرات موصلة كهربائياً لتجهيز البلاستيك والمطاط، صناعة الطباعة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	طلاءات القماش	-	-
	طلاءات غير منسوجة	-	-
	تطبيقات النسيج	-	-
	طلاءات منسوجة	-	-
طريقة المعالجة	طلاء	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	قولبة الحقن السائل (LIM)	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.07 g/cm³	-	ISO 1183

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	140 Pa·s	-	Brookfield
صلابة شور	60	-	DIN 53505
قوة الشد	7.40 MPa	1073.28 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	170 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	14.0 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.