ELASTOSIL® LR 3844/50 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، LSR الموصلات، السيارات والنقل موانع التسرب المقولبة، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة، سيارات، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة، تقنية، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشوه دائم بالضغط منخفض تزييت ذاتي	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تحت غطاء محرك السيارة حشيات أختام	- - - -	- - - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن قولبة الحقن السائل (LIM)	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	غير شفاف	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
اللزوجة	2000 Pa·s	-	DIN 53019
صلابة شور	50	-	DIN 53505
قوة الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	500 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	13 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	30.0 kN/m	-	ASTM D624B
محتوى السوائل	4.0 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.