# ELASTOSIL® LR 6240 A/B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Wacker Chemie AG | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مطاط السيليكون، LSR المنسوجات المعمارية، المنسوجات التقنية طلاء الأقمشة والمنسوجات، المنسوجات التقنية المنسوجات التقنية، المنسوجات التقنية الخيام، المنسوجات التقنية

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | تطبيقات الطلاء<br>طلاءات القماش<br>طلاءات غير منسوجة<br>طلاءات منسوجة | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **طريقة المعالجة** | طلاء<br>قولبة بالحقن<br>قولبة الحقن السائل (LIM) | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

### أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللون** | شفاف/شبه شفاف | - | - |
| **صلابة شور** | 36 | - | DIN 53505 |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **قوة الشد** | 2.60 MPa | 377.1 psi | DIN 53504 |
| **استطالة الشد عند الكسر** | 290 % | - | DIN 53504 |
| **مجموعة الضغط** | | - | - |
| | 9.0 % | - | DIN ISO 815-B |
| | 71 % | - | DIN 53517 |
| **قوة التمزق** | 5.20 kN/m | - | ASTM D624B |
| **مرونة الارتداد** | 71 % | - | DIN 53512 |
| **القوة الكهربائية** | 19 kV/mm | - | DIN VDE 0303 |
| **المقاومة الحجمية** | 5.0E+14 ohms·cm | - | DIN VDE 0303 |
| **عامل التبديد** | 0.014 | - | DIN VDE 0303 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.