ELASTOSIL® LR 6255 F

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، LSR

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	طلاءات القماش	-	-
	طلاءات غير منسوجة	-	-
	طلاءات منسوجة	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.10 g/cm³	-	DIN 53479
اللزوجة	70-110 Pa·s	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	10000 min	-	-
قوة الشد	5.00 MPa	725.19 psi	DIN 53504

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد عند الكسر	400 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	70 %	-	DIN 53517
قوة التمزق	7.80 kN/m	-	ASTM D624B
القوة الكهربائية	27 kV/mm	-	DIN VDE 0303
عامل التبديد	0.014	-	DIN VDE 0303

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.