ELASTOSIL® LR 6260 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، LSR

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء طلاءات القماش طلاءات غير منسوجة طلاءات منسوجة	- - - -	- - - -
طريقة المعالجة	طلاء قولبة بالحقن قولبة الحقن السائل (LIM)	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	عاجي	-	-
صلابة شور	44	-	DIN 53505
قوة الشد	5.30 MPa	768.7 psi	DIN 53504

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
استطالة الشد عند الكسر	430 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	15 %	-	DIN 53517
قوة التمزق	9.20 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	67 %	-	DIN 53512
القوة الكهربائية	23 kV/mm	-	DIN VDE 0303
المقاومة الحجمية	1.1E+15 ohms·cm	-	DIN VDE 0303
عامل التبديد	0.010	-	DIN VDE 0303

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.