ELASTOSIL® LR 7665 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، LSR أجزاء مصبوبة، تقنية، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة، ملامسة للأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات بصرية أجزاء شفافة	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن قولبة الحقن السائل (LIM)	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
صلابة شور	54	-	DIN 53505
استطالة الشد عند الكسر	180 %	-	DIN 53504

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة التمزق	8.30 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	56 %	-	DIN 53512
القوة الكهربائية	27 kV/mm	-	DIN IEC 243
المقاومة الحجمية	4.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93
عامل التبديد	2.0E-4	-	DIN VDE 0303

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.