ELASTOSIL® M 4370 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-2 صناعة القوالب، السيارات والنقل صناعة القوالب، البناء الطباعة بالوسادة، صناعة الطباعة صناعة القوالب، معالجة البلاستيك والمطاط صناعة القوالب، المواد المركبة صناعة القوالب، صناعة القوالب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	صنع القوالب النماذج الأولية	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	بني	-	-
الكثافة	1.43 g/cm³	-	ISO 2781
اللزوجة	8.0 Pa·s	-	ISO 3219
وقت المعالجة	6.0 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	80 min	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	55	-	ISO 868
قوة الشد	MPa 3.00	psi 435.11	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	% 130	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624B
الانكماش الخطي	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.