# ELASTOSIL® M 4400

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Wacker Chemie AG | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-2 صناعة القوالب، السيارات والنقل صناعة القوالب، البناء الطباعة بالوسادة، صناعة الطباعة صناعة القوالب، معالجة البلاستيك والمطاط صناعة القوالب، المواد المركبة صناعة القوالب، صناعة القوالب

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | صنع القوالب<br>النماذج الأولية | -<br>- | -<br>- |

### أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللون** | أصفر | - | - |
| **الكثافة** | 1.30 g/cm³ | - | ISO 2781 |
| **اللزوجة** | 25 Pa·s<br>30 Pa·s | -<br>-<br>- | -<br>ISO 3219<br>DIN EN ISO 3219 |
| **صلابة شور** | 23 | - | ISO 868 |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **قوة الشد** | MPa 2.00 | psi 290.08 | ISO 37 |
| **استطالة الشد عند الكسر** | % 250 | - | ISO 37 |
| **قوة التمزق** | kN/m | - | ASTM D624B |
| **الانكماش الخطي** | % 0.70 | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.