ELASTOSIL® M 4470

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-2 صناعة القوالب، السيارات والنقل الطباعة بالوسادة، صناعة الطباعة صناعة القوالب، البناء صناعة القوالب، معالجة البلاستيك والمطاط صناعة القوالب، المواد المركبة صناعة القوالب، صناعة القوالب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	صنع القوالب النماذج الأولية	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	بني	-	-
الكثافة	1.44 g/cm³ 1.44 g/cm³	- - -	- ISO 2781 DIN 53217
اللزوجة	10 Pa·s 15 Pa·s	- - -	- ISO 3219 DIN EN ISO 3219

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	60	-	ISO 868
قوة الشد	4.50 MPa	652.67 psi	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	120 %	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624B
الانكماش الخطي	0.80 %	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.