ELASTOSIL® M 4641 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، النماذج الأولية السريعة RTV-2، النماذج الأولية السريعة للسيارات والنقل، النماذج الأولية السريعة لتجهيز البلاستيك والمطاط، النماذج الأولية السريعة للعناية المنزلية، صناعة قوالب المستحضرات الصيدلانية والرعاية الصحية، صناعة القوالب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية صنع القوالب Pharmaceuticals النماذج الأولية	- - - -	- - - -
طريقة المعالجة	قولبة الحقن التفاعلي (RIM)	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف	-	-
الكثافة	1.07 g/cm³	-	ISO 2781
اللزوجة	30 Pa·s	-	ISO 3219

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت المعالجة	12 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	90 min	-	-
صلابة شور	43	-	ISO 868
قوة الشد	MPa	-	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	%	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624B
الانكماش الخطي	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.