ELASTOSIL® M 4643 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-2 النماذج الأولية السريعة، معالجة البلاستيك والمطاط النماذج الأولية السريعة، المستحضرات الصيدلانية والرعاية الصحية صناعة القوالب، السيارات والنقل النماذج الأولية السريعة، العناية المنزلية صناعة القوالب، المواد المركبة صناعة القوالب، البناء النماذج الأولية السريعة، السيارات والنقل صناعة القوالب، معالجة البلاستيك والمطاط صناعة القوالب، صناعة القوالب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية صنع القوالب Pharmaceuticals النماذج الأولية	- - - -	- - - -
طريقة المعالجة	قولبة الحقن التفاعلي (RIM)	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	رمادي	-	-
الكثافة	1.31 g/cm³	-	ISO 2781

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	25 Pa·s	-	ISO 3219
وقت المعالجة	12 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	90 min	-	-
صلابة شور	48	-	ISO 868
قوة الشد	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	300 %	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624B
الانكماش الخطي	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.