ELASTOSIL® N 10

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-1 الربط والختم، الأجهزة المنزلية الربط والختم، المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب الربط والختم، الإضاءة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	مانعات التسرب	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	عديم اللون	-	-
الكثافة	1.02 g/cm³	-	ISO 2781
اللزوجة	8.0 Pa·s	-	Brookfield
وقت تشكيل القشرة	25.0 min	-	-
صلابة شور	25	-	ISO 868

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة الشد	MPa 1.50	psi 217.56	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	% 200	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m 3.00	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.