ELASTOSIL® N 198

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-1 حشيات من النوع الرطب، السيارات والنقل أجهزة التحكم الكهربائية/حماية المستشعرات، السيارات والنقل أجهزة التحكم الكهربائية/حماية المستشعرات، الإلكترونيات أجهزة التحكم الإلكترونية، الصناعة الكهربائية أجهزة التحكم الإلكترونية، السيارات والنقل أجهزة التحكم الإلكترونية، الإلكترونيات الربط والختم، الإضاءة الربط والختم، الهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع الربط والختم، المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب الربط والختم، الطاقات المتجددة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	مانعات التسرب	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	رمادي	-	-
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 2781
وقت المعالجة	24 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت تشكيل القشرة	min 30.0	-	-
صلابة شور	40	-	ISO 868
قوة الشد	MPa 3.00	psi 435.11	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	% 300	-	ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.