ELASTOSIL® N 199

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-1 حشيات من النوع الرطب، السيارات والنقل الربط والختم، الهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع الربط والختم، الطاقات المتجددة الربط والختم، المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	مانعات التسرب	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	عديم اللون	-	-
الكثافة	1.06 g/cm³	-	ISO 2781
وقت المعالجة	8.0 hr	-	-
وقت تشكيل القشرة	30.0 min	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	35	-	ISO 868
قوة الشد	MPa 4.00	psi 580.15	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	% 450	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m 8.00	-	ASTM D624B
مقاومة التتبع	600<	-	IEC 60587

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.