ELASTOSIL® N 2170

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-1 الربط والختم، الهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع مصابيح موفرة للطاقة، الإضاءة الربط والختم، المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب مواقد الطهي، الأجهزة المنزلية الأجهزة المنزلية، الأجهزة المنزلية حشيات من النوع الرطب، السيارات والنقل الربط والختم، الطاقات المتجددة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	مانعات التسرب	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	أبيض فاتح شفاف	-	-
الكثافة	1.03 g/cm³	-	ISO 2811
وقت المعالجة	12 hr	-	-
وقت تشكيل القشرة	10.0-15.0 min	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	22	-	ISO 868
قوة الشد	1.50 MPa	217.56 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	650 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	5.00 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.