ELASTOSIL® N 2199

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-1 الربط والختم، الطاقات المتجددة طلاء الأقمشة والمنسوجات، المنسوجات التقنية الربط والختم، المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب المنسوجات التقنية، المنسوجات التقنية التصاق المنسوجات، المنسوجات التقنية الربط والختم، الهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	مانعات التسرب	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.06 g/cm³	-	ISO 2811
وقت تشكيل القشرة	15.0 min	-	-
صلابة شور	30	-	ISO 868

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
معامل الشد	MPa 1.00	psi 145.04	ISO 37
قوة الشد	MPa 2.50	psi 362.6	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	% 350	-	ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.