ELASTOSIL® R 101/45

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، مخمدات اهتزازات HTV، أجزاء مصبوبة للسيارات والنقل، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، السيارات، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، ملامسة الأغذية، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، فنية، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية تشوه دائم بالضغط منخفض تخفيف الاهتزاز	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات الخلط	- -	- -
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالضغط	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	47	-	DIN 53505
قوة الشد	8.00 MPa	1160.3 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	540 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	10 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	18.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	68 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.