ELASTOSIL® R 401/10

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، موانع تسرب مصبوبة HTV، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، السيارات، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، فنية، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، ملامسة الأغذية، مقذوفات ملامسة الأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط مقذوفات، فنية، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E75704-101818639	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	الخلط	-	-
	حشيات	-	-
	مظاهر	-	-
	أختام	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-
	بثق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة بالضغط	-	-
	بثق المظهر	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.07 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	13	-	DIN 53505
قوة الشد	6.00 MPa	870.23 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	1200 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	41 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	21.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	39 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.