ELASTOSIL® R 401/30 S

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، مخمدات اهتزازات HTV، موانع تسرب مصبوبة للسيارات والنقل، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، السيارات، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، فنية، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، ملامسة الأغذية، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط؛ ملامسة مياه الصنبور والمياه العادمة، قطاعات مانعة للتسرب لمعالجة البلاستيك والمطاط، البناء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	الخلط	-	-
	حشيات	-	-
	تطبيقات مياه الشرب	-	-
	أختام	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-
	قولبة بالضغط	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	30	-	DIN 53505
قوة الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	720 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	36 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	23.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	54 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.