ELASTOSIL® R 401/40

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، معلقات أنابيب العادم HTV، منسوجات معمارية للسيارات والنقل، منسوجات فنية خيام، منسوجات فنية طلاء الأقمشة والمنسوجات، منسوجات فنية مخمدات اهتزازات السيارات والنقل، أجزاء مصبوبة ملامسة للأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة، سيارات، معالجة البلاستيك والمطاط موانع تسرب مصبوبة، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة، فنية، معالجة البلاستيك والمطاط مقذوفات، سيارات، معالجة البلاستيك والمطاط مقذوفات، ملامسة للأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مقذوفة؛ ملامسة مياه الصنبور والمياه العادمة، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة؛ ملامسة مياه الصنبور والمياه العادمة، معالجة البلاستيك والمطاط مقذوفات، فنية، معالجة البلاستيك والمطاط أغشية، سيارات ونقل قطاعات مانعة للتسرب، بناء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E75704-101818639	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	الخلط	-	-
	حشيات	-	-
	تطبيقات مياه الشرب	-	-
	مظاهر	-	-
	أختام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	القولبة بالضغط	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالضغط	-	-
	بثق المظهر	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	42	-	DIN 53505
قوة الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	580 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	36 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	23.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	53 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.