ELASTOSIL® R 401/60

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، أجزاء مقذوفة HTV؛ ملامسة مياه الصنبور والمياه العادمة، خراطيم السيارات والنقل، السيارات، أغطية شمعات الإشعال للسيارات والنقل، معلقات أنابيب العادم للسيارات والنقل، مخمدات اهتزازات السيارات والنقل، موانع تسرب مصبوبة للسيارات والنقل، أغشية معالجة البلاستيك والمطاط، كابلات الإشعال والبطارية للسيارات والنقل، كابلات صناعة الكابلات للإشعال والبطارية، مقذوفات السيارات والنقل، السيارات، مقذوفات معالجة البلاستيك والمطاط، ملامسة الأغذية، أجزاء مقذوفة لمعالجة البلاستيك والمطاط؛ ملامسة مياه الصنبور والمياه العادمة، مقذوفات معالجة البلاستيك والمطاط، فنية، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، السيارات، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، ملامسة الأغذية، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط، فنية، أجزاء مصبوبة لمعالجة البلاستيك والمطاط؛ ملامسة مياه الصنبور والمياه العادمة، قطاعات مانعة للتسرب لمعالجة البلاستيك والمطاط، البناء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E75704-101818639	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	الخلط	-	-
	حشيات	-	-
	تطبيقات مياه الشرب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مظاهر	-	-
	أختام	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	القولبة بالضغط	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالضغط	-	-
	بثق المظهر	-	-
	بثق الأسلاك والكابلات	-	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	61	-	DIN 53505
قوة الشد	11.0 MPa	1595.42 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	440 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	31 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	24.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	57 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.