ELASTOSIL® R 416/70

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، خراطيم HTV، السيارات، مقذوفات معالجة البلاستيك والمطاط، السيارات، مقذوفات السيارات، السيارات والنقل مقذوفات، فنية، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تحت غطاء محرك السيارة	-	-
	الخلط	-	-
	خرطوم	-	-
	مظاهر	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	بثق	-	-
	بثق المظهر	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	70	-	DIN 53505
قوة الشد	MPa 10.0	psi 1450.38	DIN 53504

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
استطالة الشد عند الكسر	570 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	20 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	30.0 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.