ELASTOSIL® R 420/70

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، HTV مقذوفات، تقني، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مقذوفة؛ ملامسة مياه الصنبور ومياه الصرف الصحي، معالجة البلاستيك والمطاط مقذوفات، ملامسة الأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة، تقني، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة؛ ملامسة مياه الصنبور ومياه الصرف الصحي، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة، ملامسة الأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط كابل، للأغراض العامة، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	الخلط	-	-
	حشيات	-	-
	تطبيقات مياه الشرب	-	-
	مظاهر	-	-
	أختام	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
طريقة المعالجة			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الدرفلة	-	-
	القولبة بالضغط	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالضغط	-	-
	بثق المظهر	-	
	بثق الأسلاك والكابلات	-	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	70	-	DIN 53505
قوة الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	650 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	63 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	48.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	46 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.