ELASTOSIL® R 490/55

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، موانع تسرب مصبوبة HTV، أغشية معالجة البلاستيك والمطاط، أغشية السيارات والنقل، أغشية معالجة البلاستيك والمطاط مقذوفات، فنية، معالجة البلاستيك والمطاط مقذوفات، ملامسة الأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة، فنية، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة، ملامسة الأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط أجزاء مصبوبة، سيارات، معالجة البلاستيك والمطاط كابل، مقاوم للأشعة السينية، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	حشيات	-	-
	تطبيقات درجة حرارة منخفضة	-	-
	مظاهر	-	-
	أختام	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالضغط	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق المظهر	-	
	بثق الأسلاك والكابلات	-	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.17 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	50	-	DIN 53505
قوة الشد	11.0 MPa	1595.42 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	500 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	39 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	33.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	49 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.