ELASTOSIL® R 502/70

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، HTV مواد مقذوفة، تقنية، معالجة البلاستيك والمطاط كابل، للأغراض العامة، معالجة البلاستيك والمطاط كابل، للأغراض العامة، هندسة الطاقة والكهرباء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	الخلط تطبيقات درجة الحرارة العالية تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - -	- - -
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر بثق الأسلاك والكابلات	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف	-	-
الكثافة	1.19 g/cm³	-	ISO 1183

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	69	-	DIN 53505
قوة الشد	MPa 9.20	psi 1334.35	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	% 320	-	DIN 53504
قوة التمزق	kN/m 20.0	-	ASTM D624B
القوة الكهربائية	kV/mm 24	-	DIN IEC 243
المقاومة الحجمية	1.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93
عامل التبديد	2.0E-4	-	DIN VDE 0303

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.