ELASTOSIL® R 502/75

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، كابلات السلامة HTV، صناعة الكابلات، طلاء المنسوجات التقنية للأقمشة والمنسوجات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	الخلط تطبيقات درجة الحرارة العالية تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - -	- - -
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر بثق الأسلاك والكابلات	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	أبيض	-	-
الكثافة	1.29 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	72	-	DIN 53505

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	400 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	26.0 kN/m	-	ASTM D624B
القوة الكهربائية	23 kV/mm	-	DIN IEC 243
المقاومة الحجمية	1.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93
عامل التبديد	0.014	-	DIN VDE 0303

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.