ELASTOSIL® R 510/60

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، HTV كابلات الأجهزة والتحكم، صناعة الكابلات مواد مقذوفة، تقنية، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام	-	-
الاستخدامات	الخلط تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر بثق الأسلاك والكابلات	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف	-	-
الكثافة	1.14 g/cm³	-	ISO 1183

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	61	-	DIN 53505
قوة الشد	10.7 MPa	1551.91 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	430 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	24.0 kN/m	-	ASTM D624B
القوة الكهربائية	20 kV/mm	-	DIN IEC 243
المقاومة الحجمية	1.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93
عامل التبديد	5.0E-3	-	DIN VDE 0303

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.