ELASTOSIL® R 512/70

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، كابلات السلامة HTV، صناعة الكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	الخلط	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	بثق المظهر	-	-
	بثق الأسلاك والكابلات	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	غير شفاف	-	-
الكثافة	1.35 g/cm³	-	DIN 53479
صلابة شور	70	-	DIN 53505
قوة الشد	7.20 MPa	1044.27 psi	DIN 53504

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد عند الكسر	330 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	16.0 kN/m	-	ASTM D624B
القوة الكهربائية	25 kV/mm	-	DIN IEC 243
المقاومة الحجمية	1.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93
عامل التبديد	6.0E-3	-	DIN VDE 0303

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.