ELASTOSIL® R 701/40

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، قطع مصبوبة HTV، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط قطع مصبوبة، سيارات، تجهيز البلاستيك والمطاط أختام مصبوبة، تجهيز البلاستيك والمطاط أغشية، سيارات ونقل بكرات آلات التصوير، صناعة الطباعة أغشية، تجهيز البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للشحوم	-	-
	تشوه دائم بالضغط منخفض	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تحت غطاء محرك السيارة	-	-
	الخلط	-	-
	حشيات	-	-
	أختام	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	القولبة بالضغط	-	-
	قولبة بالضغط	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللون	غير شفاف	-	-
الكثافة	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	41	-	DIN 53505
قوة الشد	7.10 MPa	1029.77 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	510 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	6.0 %	-	DIN ISO 815-B
مرونة الارتداد	67 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.