# ELASTOSIL® R 701/70

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Wacker Chemie AG | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مطاط السيليكون، قطع مصبوبة HTV، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط أختام مصبوبة، تجهيز البلاستيك والمطاط قطع مصبوبة، سيارات، تجهيز البلاستيك والمطاط أغشية، تجهيز البلاستيك والمطاط بكرات آلات التصوير، صناعة الطباعة أغشية، سيارات ونقل

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاوم للشحوم | - | - |
| | تشوه دائم بالضغط منخفض | - | - |
| | مقاوم للزيت | - | - |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات | - | - |
| | تحت غطاء محرك السيارة | - | - |
| | الخلط | - | - |
| | حشيات | - | - |
| | أختام | - | - |
| **طريقة المعالجة** | الدرفلة | - | - |
| | القولبة بالضغط | - | - |
| | قولبة بالضغط | - | - |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **اللون** | بيج | - | - |
| **الكثافة** | 1.29 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **صلابة شور** | 69 | - | DIN 53505 |
| **قوة الشد** | 7.80 MPa | 1131.3 psi | DIN 53504 |
| **استطالة الشد عند الكسر** | 310 % | - | DIN 53504 |
| **مجموعة الضغط** | 10 % | - | DIN ISO 815-B |
| **مرونة الارتداد** | 50 % | - | DIN 53512 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.