ELASTOSIL® R 750/40

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، مقذوفات HTV، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط قطع مصبوبة، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	الخلط تطبيقات درجة الحرارة العالية تطبيقات صناعية	- - -	- - -
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط بثق قولبة بالضغط بثق المظهر	- - - -	- - - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	39	-	DIN 53505
قوة الشد	10.6 MPa	1537.4 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	630 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	30 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	25.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	48 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.