ELASTOSIL® R 756/70

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، أغشية HTV، سيارات ونقل أغشية، تجهيز البلاستيك والمطاط أختام مصبوبة، تجهيز البلاستيك والمطاط قطع مصبوبة، سيارات، تجهيز البلاستيك والمطاط قطع مصبوبة، ملامسة الأغذية، تجهيز البلاستيك والمطاط قطع مصبوبة، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط مقذوفات، سيارات، سيارات ونقل مقذوفات، ملامسة الأغذية، تجهيز البلاستيك والمطاط مقذوفات، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط مقذوفات، سيارات، تجهيز البلاستيك والمطاط مقذوفات، تجهيز البلاستيك والمطاط كابلات للأجهزة المنزلية، صناعة الكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشوه دائم بالضغط منخفض	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	الخلط	-	-
	حشيات	-	-
	أغشية	-	-
	مظاهر	-	-
	أختام	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-
	بثق	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة بالضغط	-	-
	بثق المظهر	-	-
	بثق الأسلاك والكابلات	-	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.16 g/cm³	-	DIN 53479
صلابة شور	70	-	DIN 53505
قوة الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	380 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	17 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	22.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	56 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.