ELASTOSIL® R 861/70

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، خراطيم HTV، سيارات، سيارات ونقل أغشية، تجهيز البلاستيك والمطاط أغشية، سيارات ونقل أختام مصبوبة، تجهيز البلاستيك والمطاط بكرات آلات التصوير، صناعة الطباعة مقذوفات، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط مقذوفات، ملامسة الأغذية، تجهيز البلاستيك والمطاط مقذوفات، سيارات، تجهيز البلاستيك والمطاط مقذوفات، سيارات، سيارات ونقل كابل، للأغراض العامة، تجهيز البلاستيك والمطاط كابل، للأغراض العامة، بناء كابل، للأغراض العامة، هندسة الطاقة والكهرباء كابل، للأغراض العامة، سيارات ونقل قطع مصبوبة، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط قطع مصبوبة، ملامسة الأغذية، تجهيز البلاستيك والمطاط قطع مصبوبة، سيارات، تجهيز البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مرونة عالية	-	-
	تشوه دائم بالضغط منخفض	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	الخلط	-	-
	حشيات	-	-
	خرطوم	-	-
	أغشية	-	-
	مظاهر	-	-
	أختام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	صمامات/أجزاء الصمام	-	
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	القولبة بالضغط	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالضغط	-	-
	بثق المظهر	-	-
	بثق الأسلاك والكابلات	-	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف	-	-
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	70	-	DIN 53505
قوة الشد	8.90 MPa	1290.84 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	310 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	20 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	18.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	51 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.