ELASTOSIL® R plus 4000/40

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، قطع مصبوبة HTV، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط قطع مصبوبة، ملامسة الأغذية، تجهيز البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مقاومة تمزق جيدة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية اللهايات أجزاء شفافة	- - -	- - -
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالضغط	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.12 g/cm³	-	DIN 53479

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	40	-	DIN 53505
قوة الشد	8.80 MPa	1276.33 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	1000 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	35 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	46.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	44 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.