ELASTOSIL® R plus 4001/40

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، منسوجات فنية HTV، التصاق المنسوجات الفنية، طلاء الأقمشة والمنسوجات الفنية، قطع مصبوبة من المنسوجات الفنية، ملامسة الأغذية، قطع مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، فني، ملابس رياضية وترفيهية لتجهيز البلاستيك والمطاط، قطع مصبوبة من المنسوجات الفنية؛ ملامسة مياه الصنبور ومياه الصرف الصحي، تجهيز البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
الاستخدامات	حشيات	-	-
	أغشية	-	-
	تطبيقات مياه الشرب	-	-
	أختام	-	-
	أجزاء شفافة	-	-
طريقة المعالجة	طلاء	-	-
	القولبة بالضغط	-	-
	قولبة بالضغط	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	40	-	DIN 53505
قوة الشد	11.5 MPa	1667.94 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	840 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	22 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	38.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	58 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.