ELASTOSIL® R plus 4001/70

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، أجزاء مصبوبة HTV، ملامسة للأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط، أجزاء مصبوبة فنية، معالجة البلاستيك والمطاط، أغطية شمعات الإشعال، أجزاء مصبوبة للسيارات والنقل، أجزاء مصبوبة للسيارات، معالجة البلاستيك والمطاط، أجزاء مصبوبة؛ ملامسة لمياه الصنبور ومياه الصرف الصحي، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تحت غطاء محرك السيارة	-	-
	حشيات	-	-
	أغشية	-	-
	تطبيقات مياه الشرب	-	-
	أختام	-	-
	أجزاء شفافة	-	
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-
	قولبة بالضغط	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.17 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	70	-	DIN 53505
قوة الشد	10.3 MPa	1493.89 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	610 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	27 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	34.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	58 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.