ELASTOSIL® R plus 4020/70

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، أجزاء مصبوبة HTV، ملامسة للأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط، أجزاء مصبوبة فنية، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	حشيات تطبيقات صناعية أختام	- - -	- - -
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالضغط	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	71	-	DIN 53505

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة الشد	MPa 8.00	psi 1160.3	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	% 620	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	% 47	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	kN/m 55.0	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	% 46	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.