ELASTOSIL® R plus 4060/50

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، أجزاء مصبوبة HTV، السيارات، معالجة البلاستيك والمطاط، أختام مصبوبة للسيارات والنقل، أغشية معالجة البلاستيك والمطاط، أجزاء مصبوبة للسيارات والنقل، أجزاء مصبوبة فنية، معالجة البلاستيك والمطاط، أجزاء مصبوبة ملامسة للأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشوه دائم بالضغط منخفض	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تحت غطاء محرك السيارة حشيات تطبيقات صناعية أختام	- - - - -	- - - - -
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالضغط	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	50	-	DIN 53505
قوة الشد	8.00 MPa	1160.3 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	500 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	9.0 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	25.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	62 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.