ELASTOSIL® R plus 4070/30

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، منسوجات فنية HTV، طلاء المنسوجات الفنية للأقمشة والمنسوجات، أجزاء مصبوبة فنية للمنسوجات الفنية، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	طلاءات القماش تطبيقات صناعية تشكيل فوقي	- - -	- - -
طريقة المعالجة	طلاء القولبة بالضغط قولبة بالضغط	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.11 g/cm³	-	DIN 53479
صلابة شور	31	-	DIN 53505
قوة الشد	10.8 MPa	1566.41 psi	DIN 53504

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
استطالة الشد عند الكسر	1100 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	47.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	46 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.