ELASTOSIL® R plus 4305/90

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، مقذوفات HTV، ملامسة للأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط، مقذوفات، فنية، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة تمزق جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية مظاهر صمامات/أجزاء الصمام	- - -	- - -
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	90	-	DIN 53505
قوة الشد	6.40 MPa	928.24 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	150 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	10 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	17.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	65 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.