ELASTOSIL® R plus 4306/70

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، مقذوفات HTV، فني، تجهيز البلاستيك والمطاط كابلات الإضاءة، صناعة الكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مركبات عضوية متطايرة منخفضة	-	-
الاستخدامات	عزل كابل بصري تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	أبيض	-	-
الكثافة	1.45 g/cm³	-	DIN 53479
صلابة شور	73	-	DIN 53505

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة الشد	MPa 6.00	psi 870.23	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	% 390	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	% 20	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	kN/m 20.0	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	% 50	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.