ELASTOSIL® R plus 4806/20

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، موصلات HTV، أجزاء مصبوبة للسيارات والنقل، أجزاء مصبوبة للسيارات، معالجة البلاستيك والمطاط، أجزاء مصبوبة فنية، معالجة البلاستيك والمطاط، أختام مصبوبة، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تزييت ذاتي	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تحت غطاء محرك السيارة	-	-
	حشيات	-	-
	أختام	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-
	قولبة بالضغط	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.05 g/cm³	-	DIN 53479

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	20	-	DIN 53505
قوة الشد	6.00 MPa	870.23 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	950 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	30 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	17.0 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.